

## مشخصات فنی محصولات لیکا

وزن مخصوص، دانه های لیکا	دانه بندی لیکا (mm)	کمینه (kg/m <sup>۳</sup> )	بیشینه (kg/m <sup>۳</sup> )	وزن محصول بیشینه (KG/M)	وزن محصول بیشینه (KG/CM)	ابعاد واقعی (cm)			نوع محصول	ردیف	ضخامت اسمی دیوار
						ارتفاع	عرض	طول			
	۰-۲	۵۲۰	۶۲۰	۷۲۵	۲۰	۲۰	۱۰	۴۰	تیغه ای تو خالی ته پر (دوجداره)	۱	۱۰
	۰-۳	۴۸۰	۵۸۰	۱,۰۰۰	۴۵	۲۰	۱۰	۲۰	تیغه ای تو خالی ته پر (تیمه)	۲	
	۰-۴	۴۶۰	۵۶۰	۱,۰۹۰	-	۲۰	۱۰	۵	بلوک ابعاد آجر	۳	
	۱-۴	۴۱۵	۵۱۵	۷۶۷	۲۰	۲۰	۱۲	۴۹	دیواری تو خالی ته پر (سه جداره)	۴	۱۲
	۲-۴	۴۰۰	۵۰۰	۶۷۰	۲۰	۲۰	۱۴/۵	۴۹	دیواری تو خالی ته پر (دوجداره)	۵	۱۵
	۳-۶	۳۲۰	۴۲۰	۷۶۰	۲۰	۲۰	۱۴/۵	۴۹	دیواری تو خالی ته پر (سه جداره)	۶	
	۳-۸	۳۱۰	۴۱۰	۶۴۵	۲۰	۲۰	۱۹	۴۹	دیواری تو خالی ته پر (دوجداره)	۷	۲۰
	۴-۸	۳۰۰	۴۰۰	۶۶۰	۲۰	۲۰	۱۹	۴۰	دیواری تو خالی ته پر (دوجداره)	۸	
	۰-۲۵	۲۲۰	۳۲۰	۱۰۵۰	وزن مخصوص پس از قالب گیری			میانگین مقاومت فشاری ۷			مشخصات فنی ملات آماده لیکا :
	۱۰-۲۵	۲۰۰	۳۰۰	۱۰۵۰	روزه ۸۰			Kg/m <sup>۲</sup>			
	لیکا سازه ای ۵۰۰	۵۰۰	۶۰۰	توجه: در جدول بلوک ها، تلورانس ارتفاع $\pm 3mm$ و طول و عرض $\pm 3mm$ می باشد			مرجع آزمایش بلوک: استاندارد بلوک های سیمانی سبک غیر باربر ( شماره ۷۷۸۲ استاندارد ایران )			مرجع آزمایش سبکدانه: استاندارد سنگدانه سبکدانه های سبک مورد مصرف در بلوک های بتنی ( شماره ۷۷۸۲ استاندارد ایران )	
	لیکا سازه ای ۷۰۰	۶۰۰	۷۰۰								

گلستان، گرگان، جنب میدان گرگانپارس، نبش شهرپور مرکزی

کد پستی: ۴۹۱۶۷۶۶۸۶۵ شماره تماس: ۰۱۷-۳۲۵۳۳۳۸۳

LECA-GOLESTAN.IR

@LECA\_GOLESTAN